



T2020 IGIENIZZANTE

Codice Scheda 165368_165551

Rev. 03 del 28.11.2023

Pag. 1 di 4

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Pittura murale traspirante per interni, certificato secondo la norma ISO 22196, contenente ioni d'argento, che conferiscono al prodotto proprietà batteriostatiche e igienizzanti.		
Destinazione d'uso	In Interno <ul style="list-style-type: none">• Pareti mai dipinte• Pareti già dipinte con pitture a tempera• Pareti già dipinte con idropitture lavabili		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">• Opaca;• Ottima copertura;• Inodore;• Zero formaldeide• Igenizzante,• Attività batteriostatica certificata secondo la ISO 22196.• Questo prodotto contiene i seguenti prodotti biocidi per la protezione del film secco: Cloruro di Argento.• Classificabile A+ (emissioni molto basse) per quanto riguarda l'emissione di sostanze volatili nell'aria interna. <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p><p>A+</p><p>A+ A B C</p></div><div style="margin-left: 10px; font-size: 0.8em;"><p>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).</p></div></div>		
Dati tecnici principali Prestazioni sicure normativa europea EN 13300	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Brillantezza gloss	ISO 2813	<5 Dead-matt
	Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 3 (a 8 m ² /L)
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 4
	Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine
Colori disponibili	Bianco e colori realizzabili con sistema tintometrico.		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	<ul style="list-style-type: none">• Applicazione a pennello: pronta all'uso• Applicazione a rullo: pronta all'uso• Applicazione a rullo a serbatoio: diluire massimo del 15%• Applicazione a spruzzo: pronta all'uso; eventualmente max 10% con acqua		

T2020 IGIENIZZANTE

Codice Scheda 165368_165551

Rev. 03 del 28.11.2023

Pag. 2 di 4

Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello• Rullo di lana• Rullo a serbatoio• Airless
Preparazione del supporto	<p>PARETI INTERNE</p> <ul style="list-style-type: none">• Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.• Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire, preventivamente specifico ciclo risanante della linea Biocasacolor.• Applicare una mano di Fissativo all'acqua. Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di T2020 IGIENIZZANTE, intervallate da almeno 6/8 ore.
Sistema di applicazione	<p>Applicare con rullo, pennello o airless almeno due mani intervallate da 6 ÷ 8 ore.</p> <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: max 0,5 h• Secco in profondità: max 24 h• Sovraverniciabilità: dopo 6÷8 h
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Condizioni dell'ambiente e del supporto:• temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;• umidità relativa dell'ambiente: < 80%;• temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;• umidità del supporto: < 10 di U.R.
Incompatibilità conosciute	<p>Nessuna.</p> <p>Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.</p>
Pulizia degli attrezzi	<p>Con acqua subito dopo l'uso.</p>
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, non diluito, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
Avvertenze/Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso incrociando le pennellate.• Utilizzando lo strumento Rullo a Serbatoio potrebbero talvolta presentarsi fuoriuscite di prodotto dettate dalla tipologia di strumento in oggetto• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i + 5°C e i + 35°C.

T2020 IGIENIZZANTE

Codice Scheda 165368_165551

Rev. 03 del 28.11.2023

Pag. 3 di 4

ALTRE INFORMAZIONI			
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per T2020 IGIENIZZANTE (cat. A/a): 30 g/L (2010). T2020 IGIENIZZANTE contiene al massimo 30 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Aspetto e finitura		Molto opaco
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,47 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 4000 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30÷50 micron per mano
	Punto di Infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Legante		Vinilico
	Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	almeno 24 mesi
Prestazioni sicure normativa italiana UNI 10795	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30 ÷ 50 micron per mano
	Rapporto di contrasto	UNI 11271	Medio
	Lavabilità (n° colpi spazzola)	UNI 10560	< 1000
	Resa teorica per mano	ISO 7254	10÷12 m ² /L
	Permeabilità al vapore acqueo WDD	ISO 7783	>150 g/m ² in 24 h Alta
	Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua SD (spessore film 100 micron secchi)	ISO 7783	< 0,1 m

T2020 IGIENIZZANTE

Codice Scheda 165368_165551

Rev. 03 del 28.11.2023

Pag. 4 di 4

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.